

PUR-Kraftkleber LOS 303

LOS 303 ist ein 2-Komponenten-Hochleistungskleber für die konstruktive Verklebung von Kunststoffen und Metallen: Widerstandsfähig, schnellhärtend, dauerhaft. Eine zähflüssige Masse zum Reparieren, Füllen, Dichten und Kleben.

Anwendungsbereiche:

Apparate-, Behälter- und Formenbau. An PKW, LKW, Wohnwagen, Wohnmobilen, Baumaschinen, Bussen und Booten: Kunststoffradmulden, Spoiler, Radläufe, Reparaturbleche, Stoßstangenwinkel, Verkleidungen, Stoßfänger, Zierleisten, Heck- und Frontbeleuchtung, Armaturenbrett, Innentürverlängerung, Haltegriffe, Telefon- und Lautsprecheranbringung, Oberflächenbehandlung bei Kratzern und Beulen. Ausbesserung von Rissen und Brüchen sowie großflächigen Verklebungen.

Der Kleber ist nicht elektrisch leitfähig.

Vorteile:

- Einfache, saubere Handhabung, nicht tropfend
- Superschnelle Aushärtung durch chemische Reaktion ohne zusätzliche Wärmequellen
- Hochfeste Verbindung, dauerelastisch, schwundfrei, witterungs- u. alterungsbeständig
- Nach ca. 10-30 Min. Nachbearbeitung durch Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden
- Überlackierbar nach ca. 60 Min.
- Lösemittelfrei. Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel Säuren und Laugen

Technische Daten

	Klebstoff	Härter	Gemischt
Aussehen:	beige	bernsteinfarben	schwarz
Viskosität (mPas):	2,500	3000	50.000
Dichte:	0,98 g/cm ³	1,17 g/cm ³	1,08 g/cm ³
Mischungsverhältnis:	1	1	
Verarbeitungstemperatur:	+10°C - +30°C		
Bearbeitungszeit:	60 Sek.		
Aushärtezeit:	5 Min.		
Funktionsfestigkeit:	4 Std.		
Endfestigkeit:	24 Std.		
Härte (Shore):	80 D		
Bruchdehnung:	15 %		
Betriebstemperatur:	-36°C - +100°C		
Verarbeitungstemperatur:	-40°C bis +120°C		
Haltbarkeit:	12 Monate		

PUR-Kraftkleber LOS 303

Anwendung:

Oberflächen müssen frei von Rückständen aller Art, z. B. Öl, Fett, Schmutz, etc. sein. Bei der Arbeit mit Metall sollte die Oberfläche angeraut werden. Für ein optimales Ergebnis ist eine genaue homogene Mischung von Harz und Härter erforderlich. Mischung auf die zu verklebende Fläche auftragen und schnell andrücken, da das Produkt eine Verarbeitungszeit von 2 Minuten hat. Kühl und trocken lagern.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29