



SE-2 Pâte décapante et dissolvant pour lasures

Pour retirer facilement vieilles peintures, revêtements ou lasures

Champ d'application : Pour enlever vieilles peintures, revêtements ou lasures (vernis de résine artificielle, peintures à l'huile et acryliques, matières 2-K, solubles à l'eau, etc.) sur un support résistant aux solvants, comme par exemple bois, plâtre, métal, béton etc.

La pâte sert également à enlever des lasures (notamment les lasures à couches minces).

Plusieurs vieilles couches peuvent être enlevées en une seule opération.

Ne jamais couvrir la surface d'un film plastique pendant la durée d'action.

Propriétés :
Courte durée d'action ;
Pâteuse, ainsi utilisable également sur les surfaces verticales ;
Pas de lavage ultérieur requis ;
S'applique également pour enlever les lasures à couches minces ;
Biodégradable ;
Inutile de recouvrir.

Données techniques :
Composants de base : plusieurs solvants ; épaississant

Proportion de mélange : non dilué

Rendement : 350 à 450 ml/m²

Traitement :
Mélanger bien le produit SE-2 Pâte décapante avant l'usage. Ensuite appliquer la pâte en une épaisseur de 3 à 5 mm à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule sur la surface sèche. Laisser agir 10 minutes au minimum. Le temps d'action varie selon le type de peintures et des revêtements, et également du nombre de couches à enlever (de 10 minutes à 3 heures). Enlever la SE 2 Pâte décapante avec une spatule et éliminez soigneusement les déchets. Retirer les restes secs de la pâte avec une brosse. Frotter ensuite la surface avec un chiffon doux. La surface ainsi nettoyée peut être recouverte immédiatement sans lavage ultérieur.

Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

Etiquetage :
Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.

Stockage :
A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec



Divers : Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.

Exemple : Appliquer la Pâte décapante sur une surface avec plusieurs couches de vernis. Le lendemain, ôter la pâte avec une spatule ou une brosse avec la couche ancienne, en un seul passage.

Conditionnement : Seau de 700 ml
 Seau de 2,5 l
 Seau de 5 l