

J. König GmbH & Co.
Dieselstr. 2
76227 Karlsruhe

RIGAPLAST
Folien und
Verpackungen
aus Polyäthylen
KG

Wildenauerstraße 22
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 08821-93 39 - 0 ; FAX: 08821 -5 99 13
www.rigaplast.de; rigaplast@t-online.de

Produkt-Datenblatt

Produkt	Flachfolie
Kunde	J. König GmbH & Co.
Dim.	700 mm
Art.-Nr.	Z26.10070

Technische Daten

Eigenschaften	Wert	Toleranz	Norm
Material	LDPE		
Dichte	0,92 g/cm ³		
Stärke	0,450 mm	+/-5%	DIN 53370
Breite	700 mm	+/-2%	
Seitenfalte	-----		
Kern	76 mm		
Rollenlänge	1.000 m	+/-2%	
Festigkeiten			
Reißfestigkeit MD	>27N/mm ²		DIN 53370
Reißfestigkeit TD	>28N/mm ²		DIN 53370
Reißdehnung MD	>450 %		DIN 53370
Reißdehnung TD	>600 %		DIN 53370
Schrumpf/längs 150°C	-----		
Schrumpf/quer 150°C	-----		
Einfärbung	transparent		
Qualität	gute Siegeleigenschaften		

Die Folie ist grundwasserneutral, recycelbar und verbrennt bei der Müllverbrennung ohne Bildung von Schadstoffen.
Die mechanischen Werte können je nach verwendetem Rohmaterial +/- 10% abweichen.

Die Eigenschaften beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen.
Der Verarbeiter hat unsere Produkte vor der Verwendung eigenen Prüfungen und Versuchen zu unterziehen.

Dies gilt insbesondere auch für die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere zur Sachmängelhaftung.